

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

3-TEC

Versjon: 16919

Tjeralin AS	PRODUKTNAVN	:	3-TEC
Postboks 425	BINDEMIDDEL	:	PU alkyd/akrylmaling
1401 Ski	TYNNINGSMIDDEL	:	Vann

BRUKSOMRÅDE

3-TEC er en vanntynnbar PU alkyd/akrylmaling for bruk på underlag som er tidligere malt eller grunnet. Anvendes til mellom- og toppstrøk på utvendig trepanel.

BRUKSMÅTE

Underlag	:	Underlaget skal være rent og tørt og temperaturen over 10°C
Påføringsmetode	:	Rull, pensel eller høytrykkssprøyte
Tynner	:	Vann
Oppbevaring	:	Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn.
Transport	:	Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.
Inneklima/emisjon	:	Produktet gir lav emisjon. Underlag og preparering vil kunne påvirke total emisjon fra ferdig flate.

TEKNISKE DATA OG SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (HMS). Se www.tjaralin.no

AVFALLSHÅNDTERING

Tørr- og våt maling betraktes som spesialavfall. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.

VOC

EU grenseverdi for produktet (kat A/a): 30 g/l (2010). Produktet inneholder max 30 g/l VOC.

VEDLIKEHOLD

Rengjøring : Følg bruksanvisningen for produktet. Underlaget må være rent og tørt før påføring av ny maling. Nymalt flate må ikke vaskes før etter 3-4 uker. Vaskemidlets pH verdi må ikke overstige 9. Malingsfilmen slites raskere ved stor rengjøringsbelastning.

Intervall overmaling : Malingsfilmen påvirkes av mekaniske og lokale klimatiske forhold og vedlikeholdsintervallet kan derfor variere.

REPARASJON/SKADER

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere er benyttet om det benyttes andre produkter. Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller endring av farge anbefales at det benyttes samme produkt som tidligere er benyttet. Kontakt forhandler/malerfirma.

Opplysninger i dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til å endre de oppgitte data uten varsel. Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring etc. Be om ytterligere informasjon.

Behandlet flate:

Malt i farge:

Malerarbeidet utført av:

Dato: