

Produktdatablad OLJEBASERT TERRASSEBEIS

Bruksområde: Tjæralin Oljebasert Terrassebeis er et alkydoljebasert transparent produkt for behandling av impregnerte terrassegulv, hagemøbler etc. Oljebasert Terrassebeis motvirker gråning og oppsprekking av treverket. Beisen inneholder midler mot svertesopp og alger. Tjæralin Oljebasert Terrassebeis har god inntrengning og gir en vannavvisende overflate.



Forarbeid: Underlaget må være rent og tørt før behandling. Påse at underlaget er egnet. Nytt og ubehandlet impregnert treverk må vaskes godt med Terrasserens før behandling. På tidligere behandlet treverk må gammel olje og beis fjernes med Terrasserens før ny påføres. På værslitte flater anbefales i tillegg stålbørsting eller nedsliping.



Overmalbar:

Overmalbar etter ca 24 timer (23° C og 50% luftfuktighet). Til normal bruk på terrassegulv skal produktet påføres vått-i-vått, og ikke overmales. Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



Brukstørr:

Brukstørr etter ca 10 timer (23° C og 50% luftfuktighet). Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



Påføring: Påføres med pensel eller rull. Unngå påføring i direkte sollys, lave temperaturer og regn. Oljebasert Terrassebeis skal trenge inn i treverket og ikke danne film. Den påføres vått-i-vått til treverket er mettet og overskudd av olje tørkes vekk. Skal du behandle store flater, anbefaler vi et begrenset område av gangen.



Rengjøring/tynner:

Verktøy o,l, kan rengjøres med White Spirit.



Forbruk:

6-10 m²/ltr avhengig av underlaget.



Glans:

Halvblank (30). Til normal bruk på terrassegulv vil glansen fremstå som mattere da treverket skal mettes, og overskytende olje tørkes vekk.



Tåler frost:

Produktet tåler frost og kan lagres ute.



Omrøres:

Produktet omrøres før og under bruk. Dette er særlig viktig for å få en jevn farge der Oljebasert Terrassebeis er tilsatt pigmenter.



Generelt: Viktig at impregneringsmidlet er tørt slik at det ikke påvirker farge og herdeprosess. Sjekk at fargen som påføres er riktig. Feil i fargevalg er vanskelig å rette opp i transparent behandling. Lavpigmentert beis er mindre bestandig mot UV stråler. Jo mindre pigment, dess oftere vedlikehold. Benytt alltid samme batch-nr i siste strøk. Leveres i Klar og Gul, og kan blandes til diverse oljebeisfarger.

