

Produktdatablad TERRASSEBEIS

Bruksområde:

Tjæralin Terrassebeis motvirker gråning og oppsprekking av treverket. Det er en alkydbasert vanntynnet spesialbeis for impregneret treverk. Den inneholder sopphindrende middel og gir en bestandig overflate og bevarer treverket.



Forarbeid:

Underlaget må være rent og tørt før behandling. Påse at underlaget er egnet. Ubehandlet og impregneret treverk må vaskes godt med Tjæralin Terrasserens før videre behandling. Saltutslag på impregneret materiale må rengjøres grundig. På tidligere behandlet treverk må gammel olje og beis fjernes før ny påføres. På værslitte overflater anbefales i tillegg stålbørsting eller nedsliping.



Overmalbar:

Overmalbar etter ca. 24 timer (23° C og 50% luftfuktighet).
Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



Brukstørr:

Brukstørr etter ca. 5 - 10 timer (23° C og 50% luftfuktighet).
Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



Påføring:

Påføres med pensel eller rull. Unngå påføring i direkte sollys, lave temperaturer og regn. Beisen skal trenge inn i treverket og ikke danne film. Det påføres 1-2 strøk vått-i-vått til treverket er mettet, og overskudd tørkes vekk. For å unngå skjøteskjolding påføres beisen helt ut i bordets lengderetning. Beisen **MÅ** være tørr før den utsettes for fukt.



Rengjøring/tykker:

Verktøy o.l. rengjøres med vann.



Forbruk:

7-12 m²/ltr avhengig av underlaget.



Glans:

Matt.



Tåler frost:

Produktet tåler ikke frost.



Omrøres:

Produktet omrøres før og under bruk. Det er særlig viktig der beisen er tilsatt pigmenter for å få en jevn farge.



Generelt:

Skal du behandle store flater, anbefaler vi å ta et lite område av gangen. La beisen trekke inn i treverket. Gå over og tørk av rester før beisen tørker. Bruk samme produksjonsnummer i siste strøk. Sjekk at fargen som påføres er riktig. Feil i fargevalg er vanskelig å rette opp i transparent behandling. Lavpigmentert beis er mindre bestandig mot UV stråler, og krever oftere vedlikehold.

Tjæralin AS – Bestandig Kvalitet!

Dynamitveien 24, 1401 SKI - Tlf. +47 95 04 11 00

www.tjaralin.no - www.facebook.com/Tjaralin

